

# ANCAMIDE® 2788 固化剂

## 技术数据表

### 描述

Ancamide®2778 固化剂是一种新型低粘度100%固含的反应性聚酰胺固化剂，主要应用于溶剂型环氧面涂。具有良好的柔韧性，长的可使用时间以及良好的耐水和耐腐蚀性。可用于地坪类经济型溶剂面涂固化剂。

### 典型性质

性质	数值	单位	测试方法
外观	透明黄色液体		
颜色	≤12	Gardner	ASTM D 1544-80
粘度 @ 25 °C	10000 - 30000	mPa.s	布鲁克菲尔德粘度计
胺值	160 ± 200	mg KOH/g	高氯酸滴定
比重 @ 21 °C	1.01	g/ml	
活泼氢当量Wt/{H}	180		
百克树脂推荐用量[EEW=190]	100	phr	
固含量	100	%	

### 性能优势

- 低粘度，高固含
- 良好的柔韧性
- 长的可使用时间
- 良好的耐水/腐蚀性
- 良好的色泽和光稳定性
- 非危险品

## 应用

- 混凝土底涂、封底和面涂
- 溶剂型防腐涂料

## 保存时间

室温原桶包装密封条件下，保存期至少24个月。远离热源和高湿度的环境。不可冰冻。

## 使用注意事项

请参照Ancamide®2778 固化剂的材料安全数据表(MSDS)。

## 典型固化条件

2-7 天室温固化。

Ancamide® 是赢创工业集团或其子公司的注册商标。

### 免责声明

本信息和所有进一步的技术建议均基于我方目前的知识和经验。但是，这并不意味着我方承担任何责任或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权，特别是专利权的情况。特别地，不存在任何法律意义上的对产品属性的任何明示或暗示的担保或保证。我方保留由于技术进步或进一步开发而做出任何变更的权利。客户有义务对进货进行仔细检查和测试。本文所述产品的性能应通过测试进行验证，测试应由合格专家完成，并由客户负责。对其他公司的商标的引用既不是建议，也不意味着不能使用类似产品

赢创资源效率股份有限公司  
交联剂业务线  
PAUL-BAUMANN-STRASSE1  
45764 MARL  
GERMANY

www.evonik.com/crosslinkers  
产品信息: APCSE@evonik.com  
样品申请: APCSE@evonik.com

赢创集团  
交联剂业务线  
7201 HAMILTON BLVD.  
ALLENTOWN, PA 18195  
USA

CrosslinkersProinfo@evonik.com  
Crosslinkers-Samples@evonik.com

赢创特种化学（上海）有限公司  
交联剂业务线  
上海莘庄工业区，春东路55号  
邮编：201108  
中国

CL-Asiainfo@evonik.com  
CL-Asiainfo@evonik.com

