

ANCAMIDE® 2784 固化剂

技术数据表

描述

Ancamide®2786

是一个聚酰胺环氧固化剂，广泛应用于常温固化溶剂型防护涂料和地坪涂料。该产品和固体环氧配合使用时，具有优良的附着力，良好的柔韧性，较长的适用期，优良的防腐性等性能。

是一个聚酰胺环氧固化剂，广泛应用于常

典型性质

性质	数值	单位	测试方法
外观	透明琥珀色液体		
颜色	12 max	Gardner	ASTM D 1544-80
粘度 @ 25 °C	900 - 1300	mPa.s	布鲁克费尔德 LVDV-11+P, Spindle 18 转子.
胺值	160 - 180	mg KOH/g	高氯酸滴定.
比重 @ 25°C	0.94	g/ml	
闪点	30	°C	
固体含量	68 - 72	wt%	
活泼氢当量 Wt{H}	271		
百克树脂推荐用量	57	phr	与固体双酚A 环氧树脂[EEW=450-500] 的理论比值。环氧树脂基于100% 的固含量，固化剂基于 Ancamide®2786 供货形态.

性能优势

- 低毒性
- 柔韧性优良
- 适用期长
- 耐水性能和防腐性能优秀
- 即使在较差的环境条件下，具有良好的抗发白性能

应用

- 船舶涂料和防护涂料
- 用于混凝土底材的底漆，封闭漆及涂料

使用注意事项

请参照Ancamide®2786 固化剂的材料安全数据表。

Ancamide® 是赢创工业集团或其子公司的注册商标。

免责声明

本信息和所有进一步的技术建议均基于我方目前的知识和经验。但是，这并不意味着我方承担任何责任或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权，特别是专利权的情况。特别地，不存在任何法律意义上的对产品属性的任何明示或暗示的担保或保证。我方保留由于技术进步或进一步开发而做出任何变更的权利。客户有义务对进货进行仔细检查和测试。本文所述产品的性能应通过测试进行验证，测试应由合格专家完成，并由客户负责。对其他公司的商标的引用既不是建议，也不意味着不能使用类似产品

赢创资源效率股份有限公司
交联剂业务线
PAUL-BAUMANN-STRASSE1
45764 MARL
GERMANY

www.evonik.com/crosslinkers
产品信息: APCSE@evonik.com
样品申请: APCSE@evonik.com

赢创集团
交联剂业务线
7201 HAMILTON BLVD.
ALLEN TOWN, PA 18195
USA

CrosslinkersProinfo@evonik.com
Crosslinkers-Samples@evonik.com

赢创特种化学（上海）有限公司
交联剂业务线
上海莘庄工业区，春东路55号
邮编：201108
中国

CL-Asiainfo@evonik.com
CL-Asiainfo@evonik.com

