

# Ancrez™ AR468 水性环氧树脂

## 技术数据表

### 描述

Ancrez™ AR468 是一种改性液态环氧树脂乳液，64%固含。Ancrez™ AR468 具有非常低粘度、储存稳定性和良好成膜性能，不需要额外添加溶剂。Ancrez™ AR468 为室温固化环氧体系设计，特别适用于水性环氧改性水泥系统。

### 典型性质

性质	数值	单位	测试方法
外观	白色乳液		
粘度 @ 25 °C	300	mpa.s	
环氧值	0.310-0.350	mol/100g	
比重 @ 25 °C	1.08	g/ml	
环氧当量	305	g/eq	EEW
固体含量	64	wt%	

### 性能优势

- 零VOC
- 非常低的粘度
- 高固含

### 应用

- 工业地坪涂料
- 环氧改性水泥系统
- 防腐涂料

### 保存时间

在室温原桶包装密封的条件下，保存期至少12个月，理想保存温度10-35℃。注意防冻。该乳液在使用或者测试前可能需要搅拌均匀。

## 使用注意事项

参考Ancrez™ AR468 环氧树脂材料安全说明书 (MSDS)

## 典型固化条件

2-7 天室温固化

Ancarez® 是赢创工业集团或其子公司的注册商标

### 免责声明

本信息和所有进一步的技术建议均基于我方目前的知识和经验。但是，这并不意味着我方承担任何责任或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权，特别是专利权的情况。特别地，不存在任何法律意义上的对产品属性的任何明示或暗示的担保或保证。我方保留由于技术进步或进一步开发而做出任何变更的权利。客户有义务对进货进行仔细检查和测试。本文所述产品的性能应通过测试进行验证，测试应由合格专家完成，并由客户负责。对其他公司的商标的引用既不是建议，也不意味着不能使用类似产品

赢创资源效率股份有限公司  
交联剂业务线  
PAUL-BAUMANN-STRASSE1  
45764 MARL  
GERMANY

www.evonik.com/crosslinkers  
产品信息: APCSE@evonik.com  
样品申请: APCSE@evonik.com

赢创集团  
交联剂业务线  
7001 HAMILTON BOULEVARD  
TREXLERTOWN, PA 18087  
USA

CrosslinkersProinfo@evonik.com  
Crosslinkers-Samples@evonik.com

赢创特种化学（上海）有限公司  
交联剂业务线  
上海莘庄工业区，春东路55号  
邮编：201108  
中国

CL-Asiainfo@evonik.com  
CL-Asiainfo@evonik.com

