

# SUNMIDE 305-70X 固化剂

## 技术数据表

### 描述

Sunmide 305-70X 是一种聚酰胺固化剂，在室温条件下，它须与环氧树脂配合使用来配制溶剂型防腐涂料。

当该固化剂与固体环氧树脂配合使用时，可使涂料具有较好的粘结力，较高的柔韧性，

较长的可用时间及其他性能。

### 典型性质

性质	数值	单位
胺值	170	
色号	6	Gardner
粘度 @ 25 °C	1300	CPS
不挥发物含量	70	%
密度	0.94	
闪点	32°C [ 闭口杯]	
溶剂	二甲苯	
活泼氢当量	180[ 固体]/257[ 溶液]	

### 性能优势

- 环境固化
- 低毒性
- 良好的弹性和韧性
- 可用时间长
- 良好的耐水/ 腐蚀性

### 应用

溶剂型防腐涂料，如，底涂，漆和焦油环氧树脂涂料

## 储存有效期

在室温或热带条件下稳定。推荐保存时间1年。

## 安全和处理保存使用注意事项

请确保所有健康和程序符合国家和地方政府要求。应遵循正常的处理程序，如出现污染，请使用肥皂和清水彻底清洗受污染部分。

## 混合比

环氧树脂[EEW230-270]/Sunmide 305-70X=100/72

环氧树脂[EEW450-500]/Sunmide 305-70X=100/38

Sunmide® 是赢创工业集团或其子公司的注册商标。

### 免责声明

本信息和所有进一步的技术建议均基于我方目前的知识和经验。但是，这并不意味着我方承担任何责任或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权，特别是专利权的情况。特别地，不存在任何法律意义上的对产品属性的任何明示或暗示的担保或保证。我方保留由于技术进步或进一步开发而做出任何变更的权利。客户有义务对进货进行仔细检查和测试。本文所述产品的性能应通过测试进行验证，测试应由合格专家完成，并由客户负责。对其他公司的商标的引用既不是建议，也不意味着不能使用类似产品

赢创资源效率股份有限公司  
交联剂业务线  
PAUL-BAUMANN-STRASSE1  
45764 MARL  
GERMANY

www.evonik.com/crosslinkers  
产品信息: APCSE@evonik.com  
样品申请: APCSE@evonik.com

赢创集团  
交联剂业务线  
7201 HAMILTON BLVD.  
ALLENTOWN, PA 18195  
USA

CrosslinkersProinfo@evonik.com  
Crosslinkers-Samples@evonik.com

赢创特种化学（上海）有限公司  
交联剂业务线  
上海莘庄工业区，春东路55号  
邮编：201108  
中国

CL-Asiainfo@evonik.com  
CL-Asiainfo@evonik.com

